

Bona ES100

Technický list

Bona ES100 je ochrana vrstva na vodní bázi, vyvinutá speciálně pro první ošetření nově položených pružných podlahových krytin, sloužící k okamžité aplikaci. Bona ES100 je vylepšen odolným polyuretanem pro lepší ochranu povrchu. Bona ES100 lze také použít k renovaci elastických podlah v případě, když kompletní rekonstrukce není možná.

- V lesklém a polomatném provedení
- Uživatelsky příjemné složení pro jednotný výsledek
- Dobrá odolnost vůči škrábancům a oděru

Technická data

Báze:	akrylátová a polymerní disperze
Teplota zpracování:	při aplikaci musí být teplota v místnosti a teplota materiálu v rozmezí +10°C až +25°C
Stupeň lesku (60°C):	cca. lesk: 80 %, polomat: 30 %
Spotřeba:	30 - 50 g/m ² na jednu vrstvu
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Cleaner Pad – utěrka modrá
Povinné označení:	povinné označení není požadováno dle zákona o nebezpečných látkách (GefStoffV)
GIS code:	W2+
Bod vzplanutí:	nehořlavý
Čištění nářadí:	ihned po použití odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetone.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby, v neotevřeném původním obalu.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování/transport:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Odpad. číslo:	080112
Balení:	10 litrů (40 ks na paletě)

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listu.

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý a suchý. Aby bylo zajištěno, že na podlaze nejsou přítomné žádné nečistoty, nejprve povrch vyčistěte pomocí Bona ES Deep Clean Solution (viz. návod pro použití). V případě, že je povrch ošetřen PU nátěrem už z továrny, udělejte test na malém dílu podlahy ještě předtím, než budete natírat celou plochu. Před použitím důkladně protřepejte.

Zpracování

Pro sjednocení aplikace použijte Bona Cleaning Pad (mikrovláknová utěrka modrá) – jako volitelné příslušenství. Bavlněné tkaniny, mopy, prachové utěrky, atd. nejsou vhodné pro aplikaci. Naneste jednotnou tenkou vrstvu na podlahu a rozetřete materiál rovnoměrně pomocí vhodného aplikátoru.

Vyhnete se stírání v místech, které zasychají, mohlo by to zanechat stopy na podlaze. Nechte povrch zaschnout po dobu alespoň jedné hodiny, než na něj vstoupíte.

V případě potřeby může být po uplynutí této doby nanesena druhá vrstva. Nástroje používané k aplikaci lze vyčistit vodou ihned po použití.

VYHOTOVENO 5/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



Elastic System



Bona[®]

Seite 1/2

Bona ES100

Technický list



Elastic System

Poznámky

- Při aplikaci Bona ES100 držte aplikátor na podlaze a pokračujte od stěny ke stěně.
- Vyhýbejte se zvedání aplikátoru, protože by se mohly vytvořit bubliny, které by později vedly k nerovnoměrnému lesku.
- Pokud máte matný povrch a chcete dosáhnout vysokého lesku, nebo-li máte vysoce lesklý povrch a chcete dosáhnout matného povrchu, druhá aplikace Bona ES100 je obvykle nutná pro dosažení jednotného lesku. V tomto případě dodržujte stanovenou dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry.
- Pro extrémně matné povrchy Bona ES100 polomat také zvyšuje stupeň lesku.

Přečtěte si prosím zvláštní pokyny pro péči a čištění.

Odpadní materiál a prázdné obaly musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte zbytky do kanalizačního systému.

Dodržování zásad bezpečnosti:

Naše návrhy a doporučení jsou pečlivě formulovány na základě našich všeobecných standardních podmínek a informací, které máme k dispozici. Pokyny pro tuto úpravu a zpracování jsou vytvořeny na základě našich dlouholetých znalostí. Ty však uživatele nezavazují povinnosti testovat návrhy a výrobky, s cílem určit jejich vhodnost pro daný účel (např. testováním vzorků povrchů v souladu s DIN 18365). Předpokládá se, že komerční prostor pověřen provedením práce s produktem dodržuje upozornění na obalech, etiketách a technických listech a za provozních instrukcí ke zpracování, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o výrobcích neplatné.

Servisní telefonní číslo pro Německo 0 180 42 66 283
Servisní telefonní číslo pro Rakousko 0 800 22 52 82
Servisní telefonní číslo pro ČR a SR +420 211 153 340

VYHOTOVENO 5/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]
Seite 2/2