

Bona Pure

Technický list

Tvrdě elastický a odolný polyuretanový vrchní lak pro ošetření elastických podlahových krytin. Slouží k dlouhodobé ochraně povrchu v silně pochozích průmyslových a komerčních prostorech, pro obnovení vzhledu a pro zjednodušení běžné údržby. Je na bázi vody, čirý, nežloutne.

- Odolná PUR ochrana pro elastické podlahy
- Silná odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům
- Rychleschnoucí, minimální prostoje
- Snadná aplikace a napojování
- Nízký skluzový potenciál, splňuje normu protiskluzu na vnitřních sportovních podlahách

Technická data

Báze:	2-složkový polyuretanový vrchní nátěr na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca. 45%
Obsah VOC:	<1%
Stupeň lesku (při 60°):	8%
Poměr tužení:	1 díl tužidla Bona Pure Hardener na 10 dílů Bona Pure
Doba zpracování:	max. 2 hod při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba)
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	- možnost přelakování: po cca 2-4 hod* - plná zátěž: po cca 5-7 dnech* <i>*při běžných teplotách, 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti</i>
Nářadí k aplikaci:	Bona Mikrovláknový váleček (11 mm)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	lak: neklasifikován tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění náradí:	ihned po použití odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v originálním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů vč. Tužidla
Certifikáty:	EMICODE; třída EC1R ^{PLUS} – velmi nízké emise v interiéru EN 71-3: aplikace na dětské hračky DIN 51 130; R10 - nízký skluzový potenciál EN 14904:2006 – splňuje normu protiskluzu na vnitřních sportovních podlahách DIN 18032:2 - splňuje normu protiskluzu na vnitřních sportovních podlahách

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.

Příprava

Vyčistěte povrch v závislosti na stupni jeho zašpinění a požadavcích (pomocí Bona Remove R nebo Bona PowerRemove R) a předem ošetřete. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných

AKTUALIZACE 11/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/3

Elastic
System



Bona[®]



nečistot. Poslední stupeň broušení by měl být proveden pomocí Bona Diamantového brusiva (zrnitost P120) za použití techniky broušení za mokra. Podlahy typu linoleum by měly být ošetřeny přípravkem Bona LinoPrime, před aplikací přípravku Bona Pure. Dodržujte zvláštní pokyny pro Bona LinoPrime.

Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí.

Ošetření povrchu

Renovace PVC, vinylu:
1-2 x Bona Pure

Renovace linolea:
1 x Bona LinoPrime
1 x Bona Pure

Renovace gumy:
2 x Bona Pure

Přelakování:
1 x Bona Pure

Aplikace

1. Před aplikací lak Bona Pure důkladně promíchejte a poté jej nalijte do míchací nádoby Bona RS Mixing Bucket.
2. Přidejte tužidlo Bona Pure hardener – jednu láhev. Přilévejte pomalu, zatímco neustále směs mícháte. Míchejte minimálně jednu minutu. **Poznámka:** Tvrdidlo nesmí být přidáváno přímo do kanystru s lakem. Směs by neměla být míchána ručně, ale pouze mechanicky. Při míchání menšího množství laku se ujistěte, že je dodržen správný poměr tužidla a laku. Nechte směs chvíli reagovat – min. 5 minut. Po smíchání by měla být směs lak/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do 2 hodin.
3. Naneste Bona Pure technikou do kříže pomocí Bona mikrovláknového válečku Bona Microfiber Roller (11 mm). Ujistěte se, že nenecháváte za sebou kaluže. Spotřeba je cca 100-120 g/m².

Pokud je požadována druhá aplikace Bona Pure, musí být provedena mezi 2 a 24 hodinou. V tomto časovém úseku není třeba mezibrousit. Po překročení limitu (> 24 hod) je doporučováno lak mezibrousit pomocí Bona Scrad Padu. Poté je třeba povrch vysát a vytřít vlhkým mopem.

Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

Údržba

Čistěte povrch pomocí Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60. Dodržujte prosím příslušné informace v technických listech a zvláštní pokyny pro údržbu a čištění.

Důležité!

- Materiály, jako jsou podložky kobereců, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná pro upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvivům na vlasy nebo pryžovým pneumatikám na automobilech, jízdních kolách a dětských kočárkách může vést k trvalému nezvratnému zbarvení povrchu.

- Přestože Bona Pure má vynikající odolnost vůči většině chemikálií, včetně agresivních čisticích a dezinfekčních prostředků; bezobslužné rozlité vína, kávy, čaje a podobných

AKTUALIZACE 11/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



nápojů může způsobit trvalé kosmetické poškození povrchu. Tam, kde existuje zvýšené riziko tohoto typu rozlití, doporučuje se pouze kombinovat Bona Pure s barvami na tmavé straně barevného spektra a vyhnout se světlému pozadí zcela, stejně jako opatření, která zajistí okamžité odstranění skvrn.

Dodržování zásad bezpečnosti:

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na úplnost. Uživatel je zodpovědný za zjištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současně situaci, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Před použitím tohoto výrobku si musí uživatel přečíst a porozumět všem informacím uvedeným na štítcích obalů, technických listech a bezpečnostních listech produktu.

AKTUALIZACE 11/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 3/3